



CR-NAT Natural
Naturel



CR-700 Light Goldenrod
Blé



CR-730 Misty Peach
Nectarine



CR-718 Terra Cotta
Terre cuite



CR-880 Lavender Blush
Lavande



CR-430 Redwood
Arbre rougeâtre



CR-835 Red Brick
Pavé de brique



CR-827 Sienna
Terre de Sienna



CR-219 Sandy Buff
Dune



CR-300 Autumn Brown
Brun d'automne



CR-389 Dark Brown
Brun foncé



CR-395 Smokey Brown
Brun brûlé



CR-670 Powder Blue
Bleu poudre



CR-675 Star Blue
Étoile bleue




CR-923 Silver
Gris argenté




CR-228 Copper Brown
Brun cuivré



CR-592 Slate Green
Vert ardoise



CR-599 Seafoam Green
Vert écume de mer



CR-520 Spring Green
Vert printemps



CR-927 Gray
Gris



CR-935 Charcoal
Braise



CR-947 Dark Gray
Gris foncé



CR-960 Rich Black
Noir intense

Poudre d'estampage coloré

Poudre d'estampage coloré

La poudre d'estampage coloré Interstar empêche les outils de texturage d'adhérer à la surface du béton fraîchement coulé, tout en déposant une couleur afin de créer un effet d'antiquage ou marbré.

Créez une impression durable

La poudre d'estampage Interstar ajoute de la couleur tout en agissant comme agent antiadhérent, empêchant les tampons d'estampage de coller au béton fraîchement coulé. Elle est facile à utiliser, offre une coloration permanente qui ne se décolore pas. Chaque boîte est soumise à des tests rigoureux afin de garantir la qualité supérieure à laquelle vous vous attendez.

Mode d'emploi

Étape 1 : Mettre en place le béton selon les méthodes reconnues.

Étape 2 : Après le premier lissage et une fois toute l'eau de ressuage excédentaire évaporée, répartir uniformément la poudre d'estampage sur la surface où les tampons d'estampage seront appliqués.

Étape 3 : Afin de réduire davantage l'adhérence, appliquer une petite quantité de poudre d'estampage directement sur les tampons d'estampage. Procéder immédiatement à l'estampage après l'application.

Finition

Étape 1 : Laisser le béton durcir pendant 24 à 36 heures. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un agent de cure ni toute autre méthode de cure avec la poudre d'estampage Interstar. Ne pas brumiser ni recouvrir la surface durant cette période initiale.

Étape 2 : Une fois la période de cure terminée, enlever délicatement l'excédent de poudre à l'aide d'un balai à poils souples et en disposer conformément aux réglementations en vigueur.

Étape 3 : Rincer doucement la surface à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'un nettoyeur à basse pression. L'objectif est d'éliminer la poudre libre tout en préservant l'effet d'antiquage dans la texture. **Éviter tout brossage agressif ou lavage à haute pression.**

Étape 4 : Après un durcissement complet du béton (minimum 28 jours), nettoyer la surface avec le nettoyant Kopa pour poudre d'estampage Interstar.

Étape 5 : Pour une finition durable et esthétique, appliquer un scellant approprié sur la surface propre et sèche.

Ne jamais utiliser un scellant à base d'eau.

Un emballage durable qui fait la différence

La poudre d'estampage Interstar est offerte en boîtes de 30 lb.

Emballée dans des boîtes robustes et recyclables plutôt que dans des chaudières en plastique traditionnelles, cette solution constitue une option plus écologique et optimisée en termes d'espace.

Une fois le produit utilisé, les boîtes peuvent être facilement aplaties et déposées dans les bacs de recyclage standards, contribuant ainsi à la réduction des déchets et à la diminution de l'impact environnemental.

Ce choix d'emballage favorise des pratiques durables, tout en simplifiant l'élimination pour nos clients. Il offre une solution respectueuse de l'environnement, sans compromis sur la praticité ni sur la performance.

Le service avant tout

Notre équipe du service à la clientèle, nos chimistes et nos ingénieurs sont entièrement à votre disposition pour vous accompagner à chaque étape de vos projets.

Nous nous engageons à offrir un service courtois, rapide et flexible, en demeurant pleinement à l'écoute de vos besoins et en étant résolument orienté vers votre satisfaction.

Information

Pour en savoir plus sur nos poudres d'estampage et les autres produits Interstar, visitez notre site web à www.interstar.ca, communiquez avec notre équipe au **800.567.1857**, ou écrivez-nous à info@interstar.ca.

Veuillez consulter la garantie d'Interstar pour tous les détails.

IMPORTANT

Cette chartre fournit uniquement une estimation des couleurs finales pouvant être obtenues. Il sert de guide pour la sélection des teintes et **ne représente pas nécessairement les couleurs exactes** qui seront obtenues.

www.interstar.ca • 800.567.1857

LIT202F-0526 Conçu par Interstar Marketing • Imprimé au CANADA